P I L **LABORATOIRE D'ESSAIS** 8, rue Saint-Claude - 75003 PARIS Tél. 01 42 78 34 98 - Fax 01 42 78 48 96	RAPPORT D'ESSAIS **ESSAI AU FIL INCANDESCENT - Sécurité Incendie**	
	N° SMT/LU17/022F/2861B Technicien : **J.P. HODE** Date : **11/05/2000**	INSTRUCTION TECHNIQUE Réf. : **PQ - B - 410** (12/99) Page : 1/1

Norme de Référence	NF-EN 60.695-1 (mai 1997)
Prescriptions Particulières :	Règlement relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique ■ *Dans les Etablissements Recevant du Public (ERP)* Article EC4 Arrêté du 25/06/80 JO 14/08/80 Modification Arrêté du 22/12/81 JO 02/02/82 ■ *Dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH)* Article GH.47 Arrêté du 18/10/77 Modification Arrêté du 21/10/82
Conditions d'essais :	Application du fil pendant 30 secondes, l'extinction de la flamme devant se produire en moins de 5 secondes après le retrait.
Luminaire :	Echantillons de matière
Demandeur :	S.L.P. (U.K.) Limited - Unit 11 - Faraday Road - Rabans Lane Industrial Estate - Aylesbury, Bucks HP 19 3RY

Partie à essayer suivant Article EC4	Définition	Matière	Degré de sévérité en °C			Observations
			750	850	960	
Diffuseurs	***Plaque polycarbonate opale 3 mm lisse***	***30 PC opal***	-	***OK***	-	***Extinction 1 seconde***

X Non applicable NC Non Conforme OK Conforme NE Non Effectué

CONCLUSIONS **La plaque en 30 PC opal est CONFORME à l'essai au fil incandescent à 850°C avec critère d'extinction en moins de 5 secondes.**

Le Directeur du Laboratoire
Jean-Pierre HODÉ